barvy Vašeho domova
Final decor s.r.o. IČO/DIČ CZ 17094267
Jáchymovská 81 Karlovy Vary 36004

Technický list – speciální dekorativní nátěr

DECOR SILVER

Popis: je speciální dekorativní nátěr s jedinečným metalickým vzhledem. Vodou ředitelný výrobek snadno vytváří fascinující metalické povrchové úpravy, které by bylo jinak velmi složité vytvořit.

Složení: nátěrová hmota je připravena na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, plniv, pigmentů, vody, konzervačních prostředků a speciálních aditiv.

Odstín: základní odstín bezbarvý STŘÍBRNÝ , barevné odstíny možno tónovat DECOR MIX.

Použití: speciální přípravek je určen k dekorativní úpravě veškerých běžných ploch stěn a stropů v interiéru. Lazura není určena na plochy pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, pevný, bez drolivých částeček, zbavený prachu, bez solných výkvětů, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Povrch napadený plísní je nutno před malováním dezinfikovat (např. SAVEM). Nová omítka a ostatní podklady na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálé - min. 1 měsíc. Před aplikací prvního nátěru se doporučuje provést penetraci základním nátěrem HP – hloubková penetrace, popř. PP – povrchová penetrace. Všechny plochy, které se nebudou natírat důkladně zakrýt fólií.

Aplikace: Na připravený podklad aplikujeme španělským štětcem Oikos (štětec s dlouhým vlasem). nanášíme tahy do kříže a ihned zlehka štětcem bez materiálu „učešeme“, pro získání homogenního povrchu. Roztíráním „metalického prachu“ a v místech s menší sílou vrstvy vzniká při vysychání požadovaný metalický efekt. Pro dosažení ještě více homogenního vzhledu s jemnějšími nuancemi, můžeme aplikovat ve dvou vrstvách, ředěné 20% pitné vody, mezi nátěry vyčkáme nejméně 4 hodiny. Stejnou technikou můžeme vytvářet další efekty, pokud jako podkladní nátěr zvolíme DECOR PROFI v kontrastním odstínu k vybranému odstínu. Aplikací materiálu na kontrastním hladkém podkladu získáme další barevné varianty se zvýrazněním metalického efektu.

Vydatnost: 6 - 8 m² / l

Ředění: vodou max. 5 %.

Zpracování: je speciální dekorativní nátěr se nanáší pomocí štětce,válečku a nebo houbičky v jedné nebo v několika vrstvách neuspořádaně v různých směrech, aby měl povrch stejnoměrnou, ale zároveň reliéfní strukturu. Bezprostředně před aplikací se lazura důkladně promíchá pomaluběžným míchadlem. Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5° C a přesáhnout + 30 ° C a relat.
vlhkost vzduchu by měla být do 80 %. Po ukončení práce je nutné ihned umýt nářadí vodou.

Teplota pro zpracování: min. + 5°C až + 30°C.

Technologická přestávka (schnutí): zaschlé na dotyk za cca 1 hod, zaschlé pro nánášení další vrstvy za cca 6 hod (při teplotě vzduchu + 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %).

Bezpečnost práce: při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje DA zdraví. Může mít však dráždivé účinky především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vlažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 litru vody a vyhledejte rovněž lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace a povrchové a spodní vody. Při úniku zachyťte vyteklou hmotu do vhodného absorpčního prostředku (písek, piliny, zemina). Dojde-li k úniku do životního prostředí ve větším množství informujte příslušné úřady (policie, hasiči, odbor životního prostředí).

Balení: 0,5 a 2 l plastový kbelík.

Technické údaje:

sušina:	min. 67 % hmot.
specifická hmotnost:	1,65 g/cm^3
přídržnost k podkladu (odtrhová zk.):	cca 0,4 MPa
difúze vodních par (hodnota s_d):	cca 0,05 m
emise VOC:	není relevantní
obsah VOC:	2 g/l