barvy Vašeho domova
Final decor s.r.o. IČO/DIČ CZ 17094267
Vančurova 1 Karlovy Vary 360 17

Technický list – Akrylátová barva na beton

a podlahy - DAB

DECORAKRYLBETON

Popis: ekologická rychleschnoucí barva bez obsahu rozpouštědel s matným a hladkým vzhledem.

Složení: nátěrová hmota je připravena na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, plniv, pigmentů, vody, konzervačních prostředků a speciálních aditiv.

Odstín: základní odstín bílý, barevné odstíny tónovací systém DECOR MIX

Použití: speciální přípravek je určen k dekorativní ochraně běžně zatěžovaných betonových podlah (sklepy, skladiště, haly, balkóny, terasy, schody, chodníky apod.), zámkové a ostatní betonové dlažbě, pohledových betonových ploch v interiérech a exteriérech a vláknocementových a betonových střešních tašek. Dále jej lze použít k nátěrům dřevotřískových desek. Povrchy kovů lze upravovat až po předchozí aplikaci antikorozního nátěru. Natřené plochy jsou odolné vodě, ne však ty, které jsou trvale umístěné pod vodou. Nedoporučuje se jako nátěr na vysoce hlazené kletované povrchy bez předchozího zdrsnění. Barva není určena na plochy pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, pevný, bez drolivých částeček, zbavený prachu, bez solných výkvětů, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Nový beton musí být dostatečně vyzrálý (min. 28 dní). Před aplikací prvního nátěru se doporučuje provést penetraci základním nátěrem HP – hloubková penetrace, popř. PP – povrchová penetrace. Všechny plochy, které se nebudou natírat důkladně zakrýt fólií.

Ředění: vodou (první. vrstva max. 10 %, druhá a třetí vrstva max. 5 %).

Balení: 2 , 5 , 10 kg plastový kbelík

Zpracování: Krycí barva se nanáší pomocí štětce, válečku (s krátkou střiží) a nebo stříkáním (omezeno konzistencí nátěrové hmoty vhodným zařízením) stejnoměrně a celoplošně a bez přerušení ve třech vrstvách. Před nanášením další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku 2 - 4 hod (v závislosti na teplotě). Bezprostředně před aplikací se barva důkladně promíchá pomaluběžným míchadlem, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do barvy. Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 10° C a přesáhnout + 30° C a relat. vlhkost vzduchu by měla být do 70 %. Natřenou podlahu lze postupně mechanicky zatěžovat po 3 dnech, plně

zatížitelná je po 7 dnech od provedení posledního nátěru.

Teplota pro zpracování: min. + 10° C až + 30° C.

Technologická přestávka (schnutí): zaschlé na dotyk za cca 1 hod, zaschlé pro nánášení další vrstvy za cca 4 hod (v závislosti na teplotě). Při teplotě + 23° C a 65 % relat. vlhkosti vzduchu je nátěr proschlý do 24 hodin.

Bezpečnost práce: při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje BBP zdraví. Může mít však dráždivé účinky především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vlažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 litru vody a vyhledejte rovněž lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (směrnice 1999/45/ES).