barvy Vašeho domova
Final decor s.r.o. IČO/DIČ CZ 17094267
Vančurova 1 Karlovy Vary 360 17

Technický list – Kotvící nátěr – KN

HRUBÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Popis: podkladový nátěr na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru bez obsahu rozpouštědel pro savé i nesavé (kritické) podklady.

Složení: nátěrová hmota je připravena na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, plniv, vody, konzervačních prostředků a speciálních aditiv.

Odstín: přírodní, v barvě použitých surovin základní odstín bílý, barevné odstíny tónovací systém DECOR MIX

Balení: 1 , 5kg kbelík

Použití: speciální přípravek je určen pro zvýšení adheze lepidel, hydroizolačních nátěrů a stěrkových hmot k savým i nesavým podkladům v interiéru i v exteriéru. Je vhodný jako základní, penetrační i zpevňovací nátěr pro většinu podkladů (zdivo, omítky, betonové plochy, umakart, OSB a sádrokartonové desky). Nátěr není určen na plochy pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, pevný, bez drolivých částeček, zbavený prachu, bez solných výkvětů, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Nová omítka a ostatní podklady na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálé - min. 1 měsíc. Všechny plochy, které se nebudou natírat důkladně zakrýt fólií.

Ředění: pro velmi savé podklady se může kotvící nátěr naředit max. 10 % vody. Pro málo savé podklady a nesavé podklady se neředí.

Zpracování: adhezní můstek se nanáší pomocí štětce a nebo válečku stejnoměrně a celoplošně a bez přerušení v jedné vrstvě. Bezprostředně před aplikací a i v průběhu aplikace se kotvící nátěr důkladně promíchá pomaluběžným míchadlem. Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5° C a přesáhnout + 30 ° C a relat. vlhkost vzduchu by měla být max. do 80 %. Vyvarovat se nanášení v případě deště, přímého slunečního záření a velmi silného větru. Po ukončení práce je nutné ihned umýt nářadí vodou.

Teplota pro zpracování: min. + 5° C až + 30° C.

Technologická přestávka (schnutí): přetíratelné nejdříve po 6 hodinách schnutí (při teplotě vzduchu + 20° C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %).

Bezpečnost práce: při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje KN zdraví. Může mít však dráždivé účinky především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým

množstvím vlažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 litru vody a vyhledejte rovněž lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (směrnice 1999/45/ES).

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace. Zamezte úniku do povrchové a spodní vody. Při úniku zachyťte vyteklou hmotu do vhodného absorpčního prostředku (písek,piliny, zemina). Dojde-li k úniku do životního prostředí ve větším množství informujte příslušné úřady (policie, hasiči, odbor životního prostředí).

Spotřeba: cca 300 - 350 g/m^2 ve 2 vrstvách (záleží na savosti a hrubosti podkladu).

Skladování: min. 18 měsíců od data výroby (viz údaj na obalu), v původních uzavřených obalech při teplotách od + 5° C do + 25° C na místech chráněných před přímým slunečním svitem. Výrobek nesmí zmrznout! Skladovat mimo dosah dětí.

Likvidace obalu: po vymytí jsou plastové obaly recyklovatelné. Zbytky nátěru nevylévejte do kanalizace, ale smíchejte je s cementem a po zatvrdnutí uložte na skládku stavebního nebo komunálního odpadu.

Kód odpadu: 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.
15 01 02 Plastové obaly.

Kvalita: průběžná kontrola firemní laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Požárně technická charakteristika: výrobek není hořlavá látka ve smyslu ČSN 650201.

Schválení: výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Technické údaje:

sušina:	min. 67 % hmot.
pH:	8,5 - 8,9
viskozita (Brookfield S6/30):	cca 17 000 mPas
specifická hmotnost:	1,44 g/cm^3
přídržnost k podkladu (beton):	cca 0,5 MPa
difúze vodních par:	nestanoveno
emise VOC:	není relevantní
obsah VOC:	2 g/l