barvy Vašeho domova
Final decor s.r.o. IČO/DIČ CZ 17094267
Vančurova 1 Karlovy Vary 360 17

Technický list – Malířská stěrka classic – MSC

DISPERZNÍ STĚRKOVÝ TMEL NA ZDIVO

Popis: pastovitá tenkovrstvá a velmi dobře brousitelná vyrovnávací stěrková hmota o jemné zrnitosti.

Složení: stěrková hmota je připravena na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, plniv, vody, konzervačních prostředků a speciálních aditiv.

Odstín: přírodně bílý.

Použití: speciální přípravek je určen k hrubému a celoplošnému vyrovnání stěn a stropů (cihelné a pórobetonové zdivo, panely, omítky, sádrokarton) v interiéru. Lze jím vyplnit i menší praskliny, prohlubně a rýhy. Nedoporučuje se ke spárování. Pro zlepšení přídržnosti k podkladu je vhodné před aplikací první vrstvy provést penetraci základním nátěrem HP (to samé se doporučuje provést na vrchní vrstvu stěrkového tmelu). První vrstva slouží k vyrovnání nerovností a druhá vrstva k vyhlazení povrchu. Stěrka není určena pro konečnou úpravu a doporučuje se dále opatřit interiérovými malířskými barvami (např. DO – interiérová barva objektová, DC – interiérová barva DECOR CLASSIC a DP – interiérová barva DECOR PROFI) a nebo tapetami a to nejdříve po 24 hodinách schnutí. Stěrka není určena na plochy pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, pevný, bez drolivých částeček, zbavený prachu, bez solných výkvětů, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Nová omítka a nové betonové plochy musí být dostatečně vyzrálé – min. 1 měsíc. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikorozním nátěrem. Všechny plochy, které se nebudou stěrkovat důkladně zakrýt fólií.

Ředění: neředí se – připraveno k použití.

Zpracování: stěrková hmota se nanáší obvykle ve dvou vrstvách (tloušťka každé vrstvy 1 – 2 mm) ručně nerezovým hladítkem a nebo strojně stříkáním. Druhá vrstva se aplikuje nejdříve po 12 hodinách schnutí. Bezprostředně před aplikací se stěrkový tmel důkladně promíchá pomaluběžným míchadlem. Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5° C a přesáhnout + 30 ° C a relat. vlhkost vzduchu by měla být max. do 80 %. Po úplném zaschnutí je možno hmotu zbrousit jemným brusným papírem o zrnitosti 100 – 120 nebo mřížkou o zrnitosti 80 – 100. Po ukončení práce je nutné ihned umýt nářadí vodou.

Teplota pro zpracování: min. + 5° C až + 30° C.

Balení: 1,8 , 8 , 21 kg plastový kbelík

Technologická přestávka (schnutí): zaschlé na dotyk za 30 min, proschlé za 3 dny (při teplotě vzduchu + 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %).

Bezpečnost práce: při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje MSC zdraví. Může mít však dráždivé účinky především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vlažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 litru vody a vyhledejte rovněž lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (směrnice 1999/45/ES).

Technické údaje:

sušina:	min. 79 % hmot.
specifická hmotnost:	1,65 g/cm^3
přídržnost k podkladu (odtrhová zk.):	cca 0,4 MPa
difúze vodních par (hodnota s_d):	cca 0,05 m
emise VOC:	není relevantní
obsah VOC:	0 g/l