barvy Vašeho domova
Final decor s.r.o. IČO/DIČ CZ 17094267
Vančurova 1 Karlovy Vary 360 17

Technický list – Mikroarmovaná stěrka – MS

VYZTUŽENÁ VLÁKNEM, EFEKT MIKROZTUŽENÍ

Popis: pastovitá silnovrstvá a velmi dobře brousitelná modelovací stěrková hmota o střední zrnitosti.

Složení: stěrková hmota je připravena na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, plniv, vody, konzervačních prostředků a speciálních aditiv.

Odstín: přírodně bílý.

Použití: speciální přípravek je určen k plastické a celoplošné dekoraci stěn a stropů (cihelné a póro-betonové zdivo, panely, omítky, sádrokarton) v interiéru. Nedoporučuje se ke spárování a vyplňování prasklin, prohlubní a rýh. Pro zlepšení přídržnosti k podkladu je vhodné před aplikací stěrky provést penetraci základním nátěrem HP. Stěrkový tmel lze i tónovat pigmentovými pastami, popř. opatřit interiérovými malířskými barvami (např. DC – interiérová barva DECOR CLASSIC a DP – interiérová barva DECOR PROFI) a to nejdříve po 48 hodinách schnutí. Stěrka není určena na plochy pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Příprava podkladu: podklad musí být suchý, pevný, bez drolivých částeček, zbavený prachu, bez solných výkvětů, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý. Nová omítka a nové betonové plochy musí být dostatečně vyzrálé – min. 1 měsíc. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikorozním nátěrem. Všechny plochy, které se nebudou stěrkovat důkladně zakrýt fólií.

Ředění: neředí se – připraveno k použití.

Balení: 1,8 , 8 , 21 kg plastový kbelík.

Zpracování: stěrková hmota se nanáší v jedné vrstvě (tloušťka vrstvy 10 – 15 mm) ručně nerezovým hladítkem. Bezprostředně před aplikací se stěrkový tmel důkladně promíchá pomaluběžným míchadlem. Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5° C a přesáhnout + 30 ° C a relat. vlhkost vzduchu by měla být max. do 80 %. Po úplném zaschnutí je možno hmotu zbrousit jemným brusným papírem o zrnitosti 100 – 120 nebo mřížkou o zrnitosti 80 – 100. Po ukončení práce je nutné ihned umýt nářadí vodou.

Teplota pro zpracování: min. + 5° C až + 30° C.

Technologická přestávka (schnutí): proschlé za 3 až 5dní (při teplotě vzduchu + 20° C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %).

Bezpečnost práce: při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje MS zdraví. Může mít však dráždivé účinky především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení neodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vlažné vody. Pokud dráždění očí nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 litru vody a vyhledejte rovněž lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení!

Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon) a dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (směrnice 1999/45/ES).

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace a povrchové a spodní vody. Při úniku zachyťte vyteklou hmotu do vhodného absorpčního prostředku (písek, piliny, zemina). Dojde-li k úniku do životního prostředí ve větším množství informujte

Technické údaje:

sušina:	min. 79 % hmot.
specifická hmotnost:	1,65 g/cm^3
přídržnost k podkladu (odtrhová zk.):	cca 0,4 MPa
difúze vodních par (hodnota s_d):	cca 0,05 m
emise VOC:	není relevantní
obsah VOC:	1 g/l